

טונגסטן ההרכב הכימי של

לצין	WB-1	WB-2	WB-3	WB-4	1- טיפוסי	2- טיפוסי
הטומאה היותר, %,	Pb	--	--	0.001	--	0.001
	Bi	--	--	0.001	--	0.001
	Sn	--	--	0.001	--	0.001
	As	--	--	0.002	--	0.001
	Fe	0.005	0.005	0.010	0.05	0.020
	Ni	0.003	0.003	0.005	0.30	0.002
	Al	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003
	Si	0.003	0.003	0.010	0.010	0.0015
	Ca	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002
	Mg	0.002	0.002	0.005	0.010	0.001
	Mo	0.010	0.010	0.20	0.20	0.003
	P	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001
	C	0.005	0.008	0.010	0.010	0.003
	O	0.003	0.003	0.005	0.008	0.003
	N	0.003	0.003	--	--	0.003
	Sb	--	--	0.001	--	0.0005
כטוסף סגסוגת להשתמש		החומר עיבוד	התוסף סגסוגת	החומר עיבוד	החותם טונגסטן	

לפי דרישת הלקוח מוצרים אחרים של המפרטים הערא: כל