

Химический состав вольфрама

товарный знак	WB-1	WB-2	WB-3	WB-4	典型-1	典型-2	
Максимальная примесей%,	Pb	--	--	--	0.001	--	0.001
	Bi	--	--	--	0.001	--	0.001
	Sn	--	--	--	0.001	--	0.001
	As	--	--	--	0.002	--	0.001
	Fe	0.005	0.005	0.010	0.05	0.005	0.020
	Ni	0.003	0.003	0.005	0.30	0.002	0.005
	Al	0.002	0.002	0.005	0.005	0.001	0.003
	Si	0.003	0.003	0.010	0.010	0.0015	0.002
	Ca	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005
	Mg	0.002	0.002	0.005	0.010	0.001	0.001
	Mo	0.010	0.010	0.20	0.20	0.003	0.050
	P	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001
	C	0.005	0.008	0.010	0.010	0.003	0.003
	O	0.003	0.003	0.005	0.008	0.003	0.008
N	0.003	0.003	--	--	0.003	--	
Sb	--	--	--	0.001	--	0.0005	
использование	сплав, вольфрамовый	Обработка материалов	Обработка материалов	сплав добавка	Обработка материалов	сплав добавка	

Примечание: Все остальные спецификации продукции в соответствии с требованиями заказчика.