

للاتنغستن التركيب الكيميائي

بمناسبة	WB-1	WB-2	WB-3	WB-4	-1 نموذجي	-2 نموذجي	
% أقصى النجاسة	Pb	--	--	--	0.001	--	0.001
	Bi	--	--	--	0.001	--	0.001
	Sn	--	--	--	0.001	--	0.001
	As	--	--	--	0.002	--	0.001
	Fe	0.005	0.005	0.010	0.05	0.005	0.020
	Ni	0.003	0.003	0.005	0.30	0.002	0.005
	Al	0.002	0.002	0.005	0.005	0.001	0.003
	Si	0.003	0.003	0.010	0.010	0.0015	0.002
	Ca	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005
	Mg	0.002	0.002	0.005	0.010	0.001	0.001
	Mo	0.010	0.010	0.20	0.20	0.003	0.050
	P	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001
	C	0.005	0.008	0.010	0.010	0.003	0.003
	O	0.003	0.003	0.005	0.008	0.003	0.008
	N	0.003	0.003	--	--	0.003	--
Sb	--	--	--	0.001	--	0.0005	
استخدم	السبائك التنغستن	المعالجة المواد	المعالجة المواد	المضافة سبيكة	المعالجة المواد	المضافة سبيكة	

المنتجات وفقا لمتطلبات العملاء من جميع المواصفات الأخرى: ملاحظة