ヒント色のタングステン

電極の代わりに	マーク	不純物を 添加	不純物数	他の不純物	タングス テン	出力電力	カラーコード
純粋なタングステン電 極	WP	--	--	<0.20%	残り	4.5	緑
トリウムタングステン 電極	WT10	ThO ₂	0.90 - 1.20	<0.20%	残り	--	カラー
トリウムタングステン 電極	WT20		1.80 - 2.20	<0.20%	残り	--	赤
トリウムタングステン 電極	WT30		2.80 - 3.20	<0.20%	残り	--	紫
トリウムタングステン 電極	WT40		3.80 - 4.20	<0.20%	残り	--	橙色
ランタンタングステン 電極	WL10	La ₂ O ₃	0.80 - 1.20%	<0.20%	残り	2.6 - 2.7	黒
ランタンタングステン 電極	WL15	La ₂ O ₃	1.30 - 1.70%	<0.20%	残り	2.8 - 3.0	黄色
ランタンタングステン 電極	WL20	La ₂ O ₃	1.80 - 2.20%	<0.20%	残り	2.8 - 3.2	青
セリウムタングステン 電極	WC20	CeO ₂	1.80 -2.20%	<0.20%	残り	2.7 - 2.8	グレー
ジルコニウムタングス テン電極	WZ3	ZrO ₂	0.20 - 0.40%	<0.20%	残り	2.5 - 3.0	ブラウン
ジルコニウムタングス テン電極	WZ8	WZ8 ZrO ₂	0.70 - 0.90%	<0.20%	残り	2.5 - 3.0	白
イットリウムタングス テン電極	WY20	YO ₂	1.80 - 2.20%	<0.20%	残り	2.0 - 3.9	青
複合電極	WRex	ReOx	1.00 - 4.00%	<0.20%	残り	2.45 - 3.1	--
銀タングステン電極	AgW	Silver	--	--	残り	--	--