

A composição química do tungstênio

marca registrada	WB-1	WB-2	WB-3	WB-4	典型-1	典型-2	
impureza máxima %,	Pb	--	--	--	0.001	--	0.001
	Bi	--	--	--	0.001	--	0.001
	Sn	--	--	--	0.001	--	0.001
	As	--	--	--	0.002	--	0.001
	Fe	0.005	0.005	0.010	0.05	0.005	0.020
	Ni	0.003	0.003	0.005	0.30	0.002	0.005
	Al	0.002	0.002	0.005	0.005	0.001	0.003
	Si	0.003	0.003	0.010	0.010	0.0015	0.002
	Ca	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005
	Mg	0.002	0.002	0.005	0.010	0.001	0.001
	Mo	0.010	0.010	0.20	0.20	0.003	0.050
	P	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001
	C	0.005	0.008	0.010	0.010	0.003	0.003
	O	0.003	0.003	0.005	0.008	0.003	0.008
	N	0.003	0.003	--	--	0.003	--
Sb	--	--	--	0.001	--	0.0005	
uso	liga de tungstênio	processamento de materiais	processamento de materiais	aditivo de liga leve	processamento de materiais	aditivo de liga leve	

Nota: Todas as outras especificações de produtos de acordo com as necessidades do cliente.