

Dicas de cores de tungstênio

| nome do eletrodo | marca | adição de impurezas | o número de impurezas | outras impurezas | tungstênio | potência de saída | código de cores |
|------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Pure eléctrodos de tungstênio | WP | -- | -- | <0.20% | resto | 4.5 | verde |
| Eletrodo de tungstênio de tório | WT10 | ThO ₂ | 0.90 - 1.20 | <0.20% | resto | -- | cor |
| Eletrodo de tungstênio de tório | WT20 | | 1.80 - 2.20 | <0.20% | resto | -- | vermelho |
| Eletrodo de tungstênio de tório | WT30 | | 2.80 - 3.20 | <0.20% | resto | -- | roxo |
| Eletrodo de tungstênio de tório | WT40 | | 3.80 - 4.20 | <0.20% | resto | -- | cor laranja |
| Lantânio eletrodo de tungstênio | WL10 | La ₂ O ₃ | 0.80 - 1.20% | <0.20% | resto | 2.6 - 2.7 | negro |
| Lantânio eletrodo de tungstênio | WL15 | La ₂ O ₃ | 1.30 - 1.70% | <0.20% | resto | 2.8 - 3.0 | amarelo |
| Lantânio eletrodo de tungstênio | WL20 | La ₂ O ₃ | 1.80 - 2.20% | <0.20% | resto | 2.8 - 3.2 | azul |
| Tungstênio eletrodos de cério | WC20 | CeO ₂ | 1.80 - 2.20% | <0.20% | resto | 2.7 - 2.8 | cinza |
| Eletrodo de tungstênio de zircônio | WZ3 | ZrO ₂ | 0.20 - 0.40% | <0.20% | resto | 2.5 - 3.0 | marrom |
| Eletrodo de tungstênio de zircônio | WZ8 | WZ8 ZrO ₂ | 0.70 - 0.90% | <0.20% | resto | 2.5 - 3.0 | branco |
| Ítrio eletrodo de tungstênio | WY20 | YO ₂ | 1.80 - 2.20% | <0.20% | resto | 2.0 - 3.9 | azul |
| eletrodo compósito | WRex | ReOx | 1.00 - 4.00% | <0.20% | resto | 2.45 - 3.1 | -- |
| Eletrodo de prata tungstênio | AgW | Silver | -- | -- | resto | -- | -- |